

ООО «ALEKS-TRADE»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский р-н, Сохибкор МФЙ, Хонобод мавзеси

ПАСПОРТ на Эпоксидная эмаль ALEM-500

Масса нетто: 1000

Номер партии: № 277

Цвет: серый

Фасовка: 23+4,5 кг

Дата выпуска: декабрь 2024 г

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№	Наименование показателя	Норма	Установлено анализом
1.	Внешний вид покрытия	Однородное, гладкое без посторонних включений. Допускается легкая шагрень и единичные оспины.	Соотв.
2.	Цвет покрытия	В пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными образцами. Оттенок не нормируется.	Соотв.
3.	Время высыхания до степени 3 при температуре 20+2С	Не более 20 ч	15
4.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20 ±2) °С с,	80-119	100
5.	Степень перетира, мкм	50	49
6.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-70	65
7.	Эластичность пленки при изгибе	5	5
8.	Твердость пленки по маятниковому прибору МЗ усл. Ед. не менее	0,5	0,6
9.	Прочность пленки при ударе на приборе У1 см не менее	50	50
10.	Адгезия пленки, балы не более	1	1
11.	Стойкость пленки к статическому воздействию 40%-ного раствора гидроокиси калия при температуре (100±2)°С не менее 8 часов;	не менее 8	8
12.	Время жизни при 20 С (мин)	30	30

Заключение: Эпоксидная эмаль ALEM-500 соответствует требованиям

Технолог

(роспись)

.Абдусаттаров Э
(Ф.И.О.)

